

無機の長期性能と有機の耐水効果でシロアリを寄せつけない!

防蟻断熱材

パフォームガード



パフォームガードに耐水効果をプラス!

 Perform Guard
TERMITE RESISTANT



●防蟻10年保証対応

●コーナー・役物 対応

●基礎断熱改修にもオススメ

パフォームガードプラスの一般物性

項目	単位	A-9	JISA9521
密度	kg/m ³	30以上	JISA9521
熱伝導率(23°C)	W/m·k	0.034以下	JISA9521
圧縮強さ(平面)	N/cm ²	16以上	JISA9521
曲げ強さ	N/cm ²	32以上	JISA9521
燃焼性	g/cm ³	3秒以内に炎が消えて残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を超えて燃焼しない	JISA9521
吸水量	g/100cm ³	1.0以下	JISA9521
透湿係数	Ng/(m ² /s/Pa)	145以下	JISA9521
主な用途		床・壁・屋根・天井・基礎断熱・土間基礎	

ジクロロメゾチアズの優れた安全性(防蟻剤原体間比較、公表値)

	ジクロロメゾチアズ	A薬剤	B薬剤
毒劇法(原体) (製剤)	非該当	劇物	劇物
		劇物(但し2%以下MC非該当)	
急性経口毒性(LD50mg/kg)	>5,000(ラット)	97(ラット)	440(ラット雄)
急性吸引毒性(LC50mg/L)	>5.4(ラット)	0.39(ラット)	>5.32(ラット)
発がん性	無し	無し	無し
変異原性	陰性	陰性	陰性
水生環境長期有害性(慢性)	非該当	該当	該当
ADI(mg/kg体重/day)	1.2	0.00019	0.057

※ADI:1日当たり許容摂取量 (mg/kg/day) 動物実験から得られた無毒性量に安全係数を乗じた数値

有機薬剤は「ジクロロメゾチアズ」を使用しています。毒・劇物には該当しません。耐水性に優れバクテリアにも強く人体・環境へも高い安全性が確認されています。

＜注意 パフォームガードプラスの取扱注意事項＞

■火気に対する注意

微少火源があれば燃え続けますが火源を取り除けば、単独では燃焼を継続しない自己消火性を持っています。
運送、保管、施工に際しては、火気に十分注意し、火気に触れないよう注意して下さい。

■加工の際の注意

切断する際に粉塵が発生しますので、作業者が吸い込まないよう、粉塵マスク、集塵付き鋸を使用するなどの十分な配慮を行って下さい。
また、多量の切削作業を行う場合は十分な換気をとり、粉塵量などに注意して下さい。

■割れ踏み抜き注意

水平部位に施工する際は、作業時の踏み抜きには十分注意し、脚立の脚等、集中荷重のかかる部分はあて板で保護して下さい。

■使用環境での注意

使用温度は70°C以下です。温水配管回り等に施工する場合は、使用温度を確認して下さい。

70°C以上を超えると変形収縮する場合がありますので注意して下さい。

■紫外線の注意

紫外線に対して劣化が起こる為、保管に当たっては養生シートで覆い直射日光を避け、施工後はすみやかに仕上げ等を行って下さい。

■耐薬品性の注意

有機溶剤(アルコール類を除く)、石油類には侵される為、注意が必要です。

一般的には接着剤は水系及び酢酸ビニール系、ゴム系、エポキシ系、セメントモルタル系、アスファルト系の接着剤が使用できます。

防腐剤は一般的に水系及びエマルジョン系は使用できます。

■その他注意事項

1.粉塵が目に入った場合は、こすらないで流水で洗浄して下さい。また吸引した場合は、うがい等を行い、粉塵を洗い流して下さい。

2.廃棄の際には、法令に従って処理して下さい。

3.昆虫・動物等によって損傷を受ける事がありますが、栄養剤や餌にはなりません。

4.吸水性は極めて低いですが、地中に埋設する場合、モルタル保護をしていない部分には防水シートで被覆して下さい。

上記注意事項は、通常の取り扱いを対象にしたもので、特殊な取り扱いをする場合は、用途、用法に適した安全対策を実施した上でご利用下さい。

※注意:製品は、0.1~0.2%程度収縮することがあります。

東北資材工業 株式会社

【建材事業部 矢巾事業所】

〒028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅6-145

TEL.019-697-2711/FAX.019-697-2710

E-mail yahaba@tohoku-shizai.co.jp

URL http://www.tsk-kenzai.com/

【本 社】

〒028-3101 岩手県花巻市石鳥谷町好地12-28-1

TEL.0198-46-2811/FAX.0198-46-2812

URL https://tohoku-shizai.co.jp